


Name:	Thema:	Datum:	Seite: 1
Klasse: TIS	Holzwerkstoffe	Prozent / Note	Fach:
	Übersicht über die Arten		



Kennzeichnung für Klebstofffestigkeiten:

Anwendungsbereich DIN EN 13986	Nutzungsklasse PrEN 1995-1-1	Umgebungs-klima		Holzfeuchte [%]	Anwendungsbeispiele
		Lufttemperatur [°C]	Luftfeuchte [%]		
Trockenbereich	1	bis 20°C	selten über 65%	bis 12%	beheizte Innenräume: Möbel, Innenausbau
Feuchtbereich	2	bis 20°C	selten über 85%	bis 20%	Feuchträume: Bad, Küche überdachter, geschützter Außenbereich: Fenster, Haustüren
Außenbereich	3	höher als Nutzungsklasse 2		über 20%	frei bewitterte Fassaden, Fenster, Haustüren

Kennzeichnung der Güteklassen von Deckfurnieren:

DIN EN 635 (neu): „E“ (einwandfrei), I, II, III, IV [die Vorderseite wird zuerst genannt]

Emissionsklassen für Formaldehydausdünstungen im CE Kennzeichen:

E 1 (DIN EN 13986) Ausdünstung $\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$
Bei allen Holzwerkstoffplatten-Arten

werkseitig mit Melaminharz kunststoffbeschichtete (nicht HPL) Holzwerkstoffe: MFB = Melamin faced boards :

MFB EN 312 (P2) (früher KF); **MFB EN 622-2 (HB)** (früher KH); **MFB EN 622-5 (MDF)**